

Verarbeitungshinweise

Produktname: Fibrolon® 3D Bamboo, Fibrolon® 3D Cork, Fibrolon® 3D Wood
Datum/überarbeitet am: 14.06.2017 Version: 1.0

Bezeichnung des Produktes, Verwendung und Hersteller

Handelsname: Fibrolon® 3D Bamboo, Fibrolon® 3D Cork, Fibrolon® 3D Wood
Verwendung: Biologisch abbaubares Compound, geeignet zur Herstellung von Filamenten für den 3D Druck. Enthält Faserfüllstoffe.
Hersteller: FKUR Kunststoff GmbH
 Siemensring 79
 47 877 Willich
 Tel.: + 49 (0) 2154 / 92 51-0
 Fax: + 49 (0) 2154 / 92 51-51
 Mail: info@fkur.com
 Web: www.fkur.com

Verarbeitungshinweise für die Profilextrusion

Maschinelle Ausrüstung: Standardanlage für Polyolefine.
Bedingungen:

Einzug	60 [°C]
Zylindertemperatur Heizzone 1	160 [°C]
Zylindertemperatur Heizzone 2	170 [°C]
Zylindertemperatur Heizzone 3	180 [°C]
Zylindertemperatur Heizzone 4	180 [°C]
Düse	185 [°C]

Reinigungshinweis für Profilextruder

Vor Produktionsbeginn: Alle Temperaturzonen kontrollieren. Extruder mit leichtfließendem PP oder PE bei den angegebenen Temperaturen spülen. Spülzeit ca. 10 - 20 min. Wir empfehlen Siebwechsel vor Produktionsbeginn.
Während Produktion: Extruder und Düse auf die empfohlene Temperatur aufheizen. Falls die Schmelze zu zäh ist, Temperatur stufenweise anheben. Die Temperatur der Düse verringern, falls die Schmelzestabilität zu gering ist.
Nach Produktionsende: Extruder mit zähflüssigem PP oder PE spülen. Das Material sollte nicht für längere Zeit im aufgeheizten Extruder verbleiben, da thermischer Abbau erfolgen kann.

Trocknung und Lagerung

Allgemein: Fibrolon® ist ein auf PLA und anderen Biopolymeren basierender biologisch abbaubarer Kunststoff. Restfeuchtigkeit von über 0,2 % kann zu Hydrolyse führen und zeigt sich in den für Kunststoffe üblichen Produktfehlern.
Trocknung: Wir empfehlen wir eine Trocknung bei 60 °C für ca. 2 - 4 Stunden. Überhitzen des Materials und längere Trocknungszeiten sind zu vermeiden.
Lagerbedingungen: Soweit nicht anders vereinbart, beträgt die Lagerzeit des Materials nach dem Verlassen unseres Lagers vor der Verarbeitung 6 Monate, sofern das Produkt original verpackt, trocken (max. 70 % rel. F.) und dunkel (nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt) bei einer Temperatur von 5 °C bis max. 30 °C (Umgebungstemperatur) gelagert wird. Es ist zu beachten, dass sich nach starker Abkühlung des verpackten Materials (z.B. bei Transport) Wasserkondensat bilden kann. Vor der Verarbeitung sollte deshalb sichergestellt werden, dass sich auf dem entpackten Material kein Kondensat befindet.
Lagerbedingungen für Fertigprodukte: Fertigteile aus Fibrolon® sollten trocken und kühl gelagert werden. Wir empfehlen zum Schutz gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung eine Verpackung in schwarzen PE-Folien. Die Lagerzeit ist abhängig von den Herstellbedingungen und dem Klima in der jeweiligen Region. Wegen dieser wesentlichen und komplexen Zusammenhänge kann die FKUR Kunststoff GmbH keine Lebensdauer für Fertigprodukte garantieren. Die angegebenen Verarbeitungsempfehlungen basieren auf den Erfahrungen unserer Kunden. Jeder Kunde ist gehalten eigene Lagerungstests entsprechend seiner Lagerbedingungen und Produktspezifikationen durchzuführen.

Sonstiges

Haftungsausschluss: Weder die FKUR Kunststoff GmbH, noch ihre Vertriebspartner, sind für die Nutzung der vorstehenden Informationen oder der aus den beschriebenen Werkstoffen hergestellten Produkte, der erwähnten Verfahren oder Gerätschaften verantwortlich. Jeder Kunde muss eigenständig Ermittlungen aufnehmen zur Eignung und Vollständigkeit dieses Produktes für den bestimmten Einsatzzweck, für die Berücksichtigung eventuell bestehender Schutzrechte, bestehender Gesetze und Bestimmungen zum Umweltschutz, zur Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter und der Käufer ihrer Produkte. Die FKUR Kunststoff GmbH übernimmt keine Gewährleistung für die Gebrauchstauglichkeit oder Eignung irgendeines Produktes.
 Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen der FKUR Kunststoff GmbH behalten ihre volle Gültigkeit.
Markennamen: Die Marken "FKuR - Plastics made by nature" und Fibrolon" sind registrierte Marken der FKUR Kunststoff GmbH, gemäß der internationalen 'Nice-Classifications' (NCL9), Nr. 01, 02, und 17.