

## Technisches Datenblatt

**Produktname:** Bio-Flex® FX 1824  
**Datum/überarbeitet am:** 23.11.2017

Version: 1.2

### Bezeichnung des Produktes, Verwendung und Hersteller

**Handelsname:** Bio-Flex® FX 1824

**Verwendung:** Biologisch abbaubares und heimkompostierbares Polymercompound. Zertifiziert als home compostable nach EN 13432 (bei Umgebungstemperatur), mit einer maximalen Schichtdicke von 32 µm. Der biobasierte Kohlenstoffanteil (BCC) beträgt 43 % (ermittelt nach ISO 16620). Geeignet zur Herstellung von Blasfolien.

**Hersteller:** FKUR Kunststoff GmbH  
 Siemensring 79  
 D - 47 877 Willich  
 Tel: + 49 (0) 2154 / 92 51-0  
 Fax: + 49 (0) 2154 / 92 51-51  
 Mail: info@fkur.com  
 Web: www.fkur.com

### Folieneigenschaften (Folie 30 µm, BUR: 2,3)

Zug-E-Modul MD/TD	130 / 85	[MPa]	ISO 527-3
Zugfestigkeit MD/TD	21 / 16	[MPa]	ISO 527-3
Dehnung bei Zugfestigkeit MD/TD	475 / 580	[%]	ISO 527-3
Bruchspannung MD/TD	20 / 16	[MPa]	ISO 527-3
Bruchdehnung MD/TD	480 / 580	[%]	ISO 527-3
Elmendorf Weiterreißfestigkeit MD/TD	140 / 300	[N/mm]	ASTM D 1922
Durchstoßfestigkeit (Spencer Impact Test)	160	[N/mm]	ASTM D 3420

MD= längs, TD = quer

Die angegebenen Werte wurden an Folien im Normklima ermittelt.

### Physikalische Eigenschaften

Schmelzfließrate MFR (190 °C/2,16 kg)	2,0 - 4,0	[g/10 min]	ISO 1133
Schmelztemperatur	> 155	[°C]	ISO 3146-C
Dichte	1,35	[g/cm³]	ISO 1183

### Sonstiges

Die Angaben sind als Richtwerte anzusehen, nicht als verbindliche Mindestwerte. Die Eigenschaften können unter Umständen durch die Verarbeitungsbedingungen beeinflusst werden.

Weder die FKUR Kunststoff GmbH noch ihre Vertriebspartner sind für die Nutzung der vorstehenden Informationen oder der aus den beschriebenen Werkstoffen hergestellten Produkte, der erwähnten Verfahren oder Gerätschaften verantwortlich. Die Kunden müssen eigenständig Ermittlungen aufnehmen zur Eignung und Vollständigkeit dieses Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck, für die Berücksichtigung eventuell bestehender Schutzrechte, bestehender Gesetze und Bestimmungen zum Umweltschutz, zur Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter und der Käufer ihrer Produkte. Die FKUR Kunststoff GmbH übernimmt keine Gewährleistung für die Gebrauchstauglichkeit oder Eignung irgendeines Produktes.

Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen der FKUR Kunststoff GmbH behalten ihre volle Gültigkeit.

Die Marken „FKuR – Plastics made by nature“ und „BIO-FLEX“ sind registrierte Marken der FKUR Kunststoff GmbH, gemäß der internationalen 'Nice-Classifications' (NCL9), Nr. 01, 02 und 17.