

Technisches Datenblatt

Produktname: Terralene® HD 2305
Datum/überarbeitet am: 05.01.2017

Version: 1.0

Bezeichnung des Produktes, Verwendung und Hersteller

Handelsname: Terralene® HD 2305
(vormals Terralene® T 141)

Verwendung: Polymerblend aus biobasiertem linearem Ethylen-1-Buten-Copolymer und biobasiertem Ethylen-1-Buten-Copolymer hoher Dichte mit Polyethylen niedriger Dichte. Der biobasierte Kohlenstoffanteil ist > 70% (berechnet). Geeignet zur Herstellung von Extrusionsbeschichtungen und Laminaten.

Hersteller: FKUR Kunststoff GmbH
Siemensring 79
D - 47 877 Willich
Tel: + 49 (0) 2154 / 92 51-0
Fax: + 49 (0) 2154 / 92 51-51
Mail: info@fkur.com
Web: www.fkur.com

Mechanische Eigenschaften

Zug-E-Modul	525	[MPa]	ISO 527
Zugfestigkeit	14,6	[MPa]	ISO 527
Dehnung bei Zugfestigkeit	20	[%]	ISO 527
Bruchspannung	kein Bruch	[MPa]	ISO 527
Bruchdehnung	> 500	[%]	ISO 527
Biege-E-Modul	420	[MPa]	ISO 178
Bruchdehnung	kein Bruch	[%]	ISO 178
3,5%-Biegespannung	9	[MPa]	ISO 178
Kerbschlagzähigkeit (Charpy), RT	31,3	[kJ/m ²]	ISO 179-1/1 eA
Schlagzähigkeit (Charpy), RT	kein Bruch	[kJ/m ²]	ISO 179-1/1 eU

Die angegebenen Werte wurden an genormten Prüfkörpern (DIN EN ISO 3167, Typ A) im Normklima ermittelt.

Physikalische Eigenschaften

Schmelzflussrate MFR (190 °C/2,16 kg)	5,0 - 6,0	[g/10 min]	ISO 1133
Schmelze-Volumenflussrate MVR (190 °C/2,16 kg)	6,5 - 8,0	[cm ³ /10 min]	ISO 1133
Schmelztemperatur	130 - 145	[°C]	ISO 3146-C
Dichte	0,933	[g/cm ³]	ISO 1183

Sonstiges

Die Angaben sind als Richtwerte anzusehen, nicht als verbindliche Mindestwerte. Die Eigenschaften können unter Umständen durch die Verarbeitungsbedingungen beeinflusst werden.

Weder die FKUR Kunststoff GmbH noch ihre Vertriebspartner sind für die Nutzung der vorstehenden Informationen oder der aus den beschriebenen Werkstoffen hergestellten Produkte, der erwähnten Verfahren oder Gerätschaften verantwortlich. Die Kunden müssen eigenständig Ermittlungen aufnehmen zur Eignung und Vollständigkeit dieses Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck, für die Berücksichtigung eventuell bestehender Schutzrechte, bestehender Gesetze und Bestimmungen zum Umweltschutz, zur Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter und der Käufer ihrer Produkte. Die FKUR Kunststoff GmbH übernimmt keine Gewährleistung für die Gebrauchstauglichkeit oder Eignung irgendeines Produktes.

Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen der FKUR Kunststoff GmbH behalten ihre volle Gültigkeit.

Die Marke „FKuR – Plastics made by nature“ ist eine registrierte Marke der FKUR Kunststoff GmbH, gemäß der internationalen 'Nice-Classifications' (NCL9), Nr. 01, 02 und 17.

Die Marke "TERRALENE" ist eine registrierte Marke der FKUR Kunststoff GmbH, gemäß der internationalen 'Nice-Classifications' (NCL 9), Nr. 01 und 02.